



ARAS

SERİGRAF MALZEMELERİ
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

HARDENER A - WR

TEKSTİL BASKILARDA ŞABLONLARI KİMYASAL OLARAK SERTLEŞTİRMEK İÇİN KULLANILIR.

FOTO EMÜLSİYONLAR İÇİN SERTLEŞTİRİCİ

A - WR sertleştirici, su bazlı emülsiyonlarla kimyasal reaksiyona giren asit özellikli sulu bir çözeltilidir. Elek üzerinde kolayca dağıtılarak homojen bir tabaka oluşturulur. HARDENER A -WR TEKSTİL ve SERAMİK için özellikle uygundur. Bazı durumlarda çalışılan emülsiyonla denemeler yapılması tavsiye edilir. A - WR sertleştirici ile işlem görmüş foto emülsiyonların çıkarılmaları artık mümkün değildir. Seramik baskılarda genellikle çıkarılması mümkün olmayan bu sistem kullanılmaktadır.

UYGULAMA : Resim veya desen görüntüleri çekilmiş tekstil baskı şablonları, kuru halde ve yatay durumda iken fırça, merdane veya sünger ile HARDENER A - WR uygulanır. Emülsiyon üzerinde reaksiyona girmesine olanak sağlanması için oda ısısında yaklaşık 15. Dakika bırakılır. Ve sonra 40⁰ de 30 - 60 dakika yada oda hararetinde yaklaşık 5. Saat süre ile (asgari 20⁰ de) sertleştirilmeye bırakılır.

UYARI : Önceden test yapmak suretiyle, foto emülsiyon ile HARDENER A -WR nin birbirine uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.

RENK : Renksiz.

GÜVENLİK : HARDENER A - WR asit içerdiğinden koruma gözlüğü ve asite dayanıklı eldiven kullanın. Etrafa sıçratmaktan ve buğusunu solumaktan kaçının.

DEPOLAMA : 1. Yıl. (20 - 25 derece de)